



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150002112863 (2015)国认监认字(345)号

W01627700044

检测报告

Test Report



PHL43MGk

产品名称: 夹层安全玻璃
Name of Sample

规格型号: 5mm钢化+1.52mmPVB+5mm钢化
Type

委托单位: 深圳迪生行进出口有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose



上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

检测报告

报告编号: W01627700044

共 2 页 第 1 页

样品名称	夹层安全玻璃		检测类别	委托检测
型号规格 等 级	5mm钢化+1.52mmPVB+5mm钢化		商 标	/
	合格品			
委托单位	深圳迪生行进出口有限公司			
受检单位	深圳迪生行进出口有限公司			
标称生产单位	深圳迪生鸿基科技有限公司			
委托书编号	W01627700044	委托/抽样日期	2016年05月05日	
到样日期	2016年05月05日	抽样地点	/	
样品数量	19 块	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好			
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分: 夹层玻璃			
检测日期	2016年05月06日至2016年05月25日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 (检测报告专用章) 签发日期: 2016年05月30日			
委托单位 通讯资料	地址	深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座1638室		
	邮编	518031	电话	0755-82176188
备注	本报告检测结论是根据检测依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。 委托方声称霰弹袋冲击级别II-1类。			

批准

张红

副主任

张红

审核

王龙梅

主检

张红

SQI/KJ-JL/BG-01

检测报告

报告编号: W01627700044

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	耐热性	试验后允许试样存在裂口, 超出边部或裂口13mm部分不能产生气泡或其他缺陷。取3块试样进行试验, 3块试样全部符合要求时为合格, 1块符合时为不合格。当2块试样符合时, 追加3块新试样重新进行试验, 3块全部符合要求时为合格	试验后, 3块试样均未产生裂口, 超出边部13mm部分均未产生气泡, 均未产生其他缺陷	符合	/
2	耐湿性	试验后试样超出原始边15mm、切割边25mm、裂口10mm部分不能产生气泡或其他缺陷。取3块试样进行试验, 3块试样全部符合要求时为合格, 1块符合时为不合格。当2块试样符合时, 追加3块新试样重新进行试验, 3块全部符合要求时为合格	试验后, 3块试样均未产生裂口、气泡及其他缺陷	符合	/
3	耐辐照性	试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象, 试验前后试样的可见光透射比相对变化率应不大于3%。取3块试样进行试验, 3块试样全部符合要求时为合格, 1块符合时为不合格。当2块试样符合时, 追加3块新试样重新进行试验, 3块全部符合要求时为合格	试验后, 3块试样均未产生显著变色、气泡及浑浊现象, 可见光透射比相对变化率分别为: 0.3%、0.7%、0.3%	符合	/
4	落球冲击剥离性能	试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露。取6块试样进行试验, 当5块或5块以上符合时为合格, 3块或3块以下符合时为不合格。当4块试样符合时, 追加6块新试样重新进行试验, 6块全部符合时为合格	1040g钢球, 3块试样在冲击高度分别为1900mm、1900mm、2400mm冲击后破坏, 中间层未断裂, 未因碎片剥离而暴露; 3块试样在冲击高度分别为1900mm、1500mm、1500mm冲击后破坏, 中间层未断裂, 无碎片剥离	符合	/
5	霰弹袋冲击性能 (II-1类)	对已确定冲击级别的, 1组试样在冲击高度为1200mm时冲击后, 全部试样未破坏和/或安全破坏。破坏时同时符合下列要求为安全破坏: a) 破坏时允许出现裂缝或开口, 但是不允许产生使直径76mm的球在25N力作用下通过的裂缝或开口; b) 冲击后试样出现碎片剥离时, 称量冲击后3分钟内从试样上剥离下的碎片, 碎片总质量不得超过相当于100cm ² 试样的质量, 最大剥离碎片质量应小于44cm ² 面积试样的质量	冲击高度1200mm, 4块试样均安全破坏, 破坏试样均未产生裂缝及开口, 3块试样未出现碎片剥离, 1块试样出现碎片剥离, 冲击后3分钟内剥离碎片总质量为5.4g, 未超过100cm ² 试样质量, 最大剥离碎片质量为0.3g, 未超过44cm ² 试样质量	符合	/
(以下空白)					

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经检测机构同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54263342、54263362

传真: 021-54263402

E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227

传真: 021-54337200

E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号

邮编: 200072

电话: 021-56035307、56652534

传真: 021-56652624

E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336172、54336175

传真: 021-54336175

E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-54265916

传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336170、54336225

传真: 021-54336170

E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 中国商业联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336322、54336146

传真: 021-54336146

E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号

邮编: 200233

电话: 021-64850806、54263939 转

传真: 021-64850806

E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼

邮编: 201114

电话: 021-54336348、54336326

传真: 021-62892960

E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室)

邮编: 200031

电话: 021-64372100

传真: 021-64372108

8. 上海质量技术监督认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号

邮编: 200031

电话: 021-64318322、64311651

传真: 021-64715086

E-mail: rzxx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号

电话: 021-56776627(主任室)、56773282

传真: 021-56773282

网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号

邮编: 200040

电话: 021-62489889

传真: 021-62489902

E-mail: xws@sqi.org.cn